

## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАЛИЦА ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ

Параметры	Полиэстер (ПЭ)	Матовый полиэстер (МПЭ)	Пурал	Пластизол	PVDF	PRINTECH
Вид поверхности	Гладкая	Шероховатая матовая	Гладкая	Тиснение	Гладкая	Гладкая / Гладкая матовая / Текстурированная
Толщина полимерного покрытия	25 мкм	35 мкм	50 мкм	200 мкм	25-27 мкм	25-27 мкм
Грунт	Полиэфирный грунт					
Эластичность (минимально допустимый радиус изгиба)	2-2,5 Т	2 Т	0,5-1 Т	от 0 Т	2 Т	3 Т
Прочность при обратном ударе	5-10 Дж	10-15 Дж	16-20 Дж	10-15 Дж	10-12 Дж	10-15 Дж
Устойчивость к УФ-излучению	****	****	*****	***	*****	*****
Устойчивость к коррозии	***	****	*****	*****	****	***
Максимальная температура эксплуатации(°С)	120	120	120	60	120	120
Устойчивость к механическим повреждениям	***	***	****	*****	***	****

\*\*\*\*\* Отличные показатели

\*\*\*\* Хорошие показатели

\*\*\* Удовлетворительные показатели

